

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA und der UEAtc

Datum:

20.05.2010

Geschäftszeichen:

II 42-1.156.607-206/10

Zulassungsnummer:

**Z-156.607-693**

Geltungsdauer bis:

**31. Mai 2015**

Antragsteller:

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Rohrdorfer Straße 133

83071 Stephanskirchen

Zulassungsgegenstand:

**Parkette und Holzfußböden nach DIN EN 14342**

**"Hamberger 3-Schichtparkett Serie 2500", "Hamberger 3-Schichtparkett Serie 3000" und**

**"Hamberger 3-Schichtparkett Serie 4000"**

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14342 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage.



DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Bodenbeläge "Hamberger 3-Schichtparkett Serie 2500", "Hamberger 3-Schichtparkett Serie 3000" und "Hamberger 3-Schichtparkett Serie 4000" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342<sup>1</sup>.

Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"<sup>2</sup> und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge sind Dreischicht-Fertigparkette und müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Ahorn, Ahorn kanadisch, Bergahorn, Birnbaum, Buche gedämpft, Buche hell, Doussie, Eiche, Eiche gedämpft, Roteiche, Esche, Jarrah, Jatoba, Kambala, Kirschbaum, Lärche, Robinie, Nussbaum oder Wenge in einer Dicke von 2,5 mm bis 3,5 mm,
- dem Träger bestehend aus Fichte, Tanne und/oder HDF in einer Dicke von 7,3 mm bis 8,5 mm
- dem Gegenzug bestehend aus Fichtenholz in einer Dicke von 1 mm bis 1,5 mm
- ggf. der Verlegeunterlage oder der Klebeschnur sowie
- der Oberflächenbeschichtung auf Lack- oder Ölbasis.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 11,0 mm bis 15,7 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 6,3 kg/m<sup>2</sup> bis 9,3 kg/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen. Eine Übersicht über die Bezeichnungen und Konstruktionsdaten ist der Anlage zu entnehmen.

Die Holzarten Buche, Eiche, Esche und Ahorn können mit einem Färbemittel auf Basis eines Eisensalzes eingefärbt sein.

Die Nutzschichten müssen werksseitig mit einer der nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen behandelt werden:



<sup>1</sup> DIN EN 14342:2008-09: Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342:2005 + A1:2008

<sup>2</sup> Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>. Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

| <i>Produktname</i> | <i>Typ</i>                                    | <i>Hersteller</i>                     | <i>Max. Nassauftragsmengen</i> |
|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| Permadur, matt     | UV härtender Lack auf Acrylat-Basis           | Friedrich Klumpp GmbH, Stuttgart      | 188 g/m <sup>2</sup>           |
| Biotec             | UV härtendes Öl auf Acrylat-Basis             | Saicos Colour GmbH, Sassenberg        | 48 g/m <sup>2</sup>            |
| Naturalin Plus     | Oxidativ härtendes Öl auf Basis von Naturölen | Naturhaus Naturfarben GmbH, Riedering | 2 x 30 g/m <sup>2</sup>        |

Die Oberflächenbeschichtungsmittel können Zusätze von Beizen und Farbpigmenten enthalten.

Die Nutzsichten, Mittellagen und der Gegenzug müssen mit Harnstoff-Formaldehydharz- oder Syntheselatex/Polyisocyanat (EPI) - Leimen verbunden sein. Die Deckbelagsverleimung erfolgt mit einem Leim auf Basis von Polyvinylacetat oder Harnstoff-Formaldehydharz.

Sofern Verlegunterlagen eingesetzt werden, so sind sie mit einem Haftschnmelzklebstoff zu verkleben.

Die Dreischichtparkette können als Landhausdielen und als Schiffsboden ausgeführt sein.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage angegebenen Bereichen entsprechen müssen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, insbesondere zu den Oberflächenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes sowie zu weiteren Produktbezeichnungen, sind beim DIBt hinterlegt.

## 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbeläge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Bodenbeläge, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]" /(ggf. ergänzende Produktbezeichnungen)
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks, Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"



## 2.3 Übereinstimmungsnachweis

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bodenbelages eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mit dem DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-156.607-693

Seite 6 von 6 | 20. Mai 2010

Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine Emissionsprüfung, durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten<sup>3</sup>.

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der Überwachungsprüfungen sind unverzüglich und unaufgefordert dem DIBt vorzulegen.

**3 Bestimmungen für die Ausführung**

Die Dreischicht-Fertigparkette können unverklebt oder verklebt verwendet werden. Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein<sup>4</sup>.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt



<sup>3</sup> Veröffentlichung auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>  
<sup>4</sup> Die Zulassungspflicht beginnt am 01.01.2011.

## Anlage 1

Das Produkt "**Hamberger 3-Schichtparkett Serie 2500**" muss bestehen aus:

|   |   |
|---|---|
| Nutzschicht   | Hölzer der Dicke 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1 |
| Mittellage  | Fichte, Tanne und HDF (8,5 mm)  |
| Gegenzug  | Fichte (1 mm)   |
| Verlegeunterlagen / Klebeschnüre                            | Keine oder wahlweise mit<br>- Polyurethangebundener Verlegeunterlage (1,7 mm)   |
| Gesamtdicke<br>(ohne Verlegeunterlagen<br>oder Klebschnüre) | 12 mm   |
| Flächengewicht  | 6,3 – 7,2 kg/m <sup>2</sup>   |

Alle Angaben +/- 10 %

Das Produkt "**Hamberger 3-Schichtparkett Serie 3000**" muss bestehen aus:

|   |   |
|---|---|
| Nutzschicht   | Hölzer der Dicke 2,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1   |
| Mittellage  | HDF (7,3 mm)  |
| Gegenzug  | Fichte (1,2 mm)   |
| Verlegeunterlagen / Klebeschnüre                            | Keine oder wahlweise mit<br>- Polyurethangebundener Verlegeunterlage (1,7 mm)<br>- Verlegeunterlage aus Polystyrol (2,2 mm)<br>- Klebeschnüren auf Basis thermoplastischen Kautschuks |
| Gesamtdicke<br>(ohne Verlegeunterlagen<br>oder Klebschnüre) | 11 mm   |
| Flächengewicht  | 8,7 – 9,3 kg/m <sup>2</sup>   |

Alle Angaben Tabellen +/- 10 %

Das Produkt "**Hamberger 3-Schichtparkett Serie 4000**" muss bestehen aus:

|   |   |
|---|---|
| Nutzschicht   | Hölzer der Dicke 3,5 mm mit einer Oberflächenbeschichtung gemäß Abschnitt 2.1.1   |
| Mittellage  | Fichte, Tanne und HDF (8,5 mm)  |
| Gegenzug  | Fichte (1,5 mm)   |
| Verlegeunterlagen / Klebeschnüre                            | Keine oder wahlweise mit<br>- Polyurethangebundener Verlegeunterlage (1,7 mm)<br>- Verlegeunterlage aus Polystyrol (2,2 mm)<br>- Klebeschnüren auf Basis thermoplastischen Kautschuks |
| Gesamtdicke<br>(ohne Verlegeunterlagen<br>oder Klebschnüre) | 13,5 mm   |
| Flächengewicht  | 6,8 - 8,3 kg/m <sup>2</sup>   |

Alle Angaben +/- 10 %

Die Dreischicht-Fertigparkette der Serie 4000 sind mit einer Kunststofffeder ausgestattet.

